

DESCRIPCION Y USOS:

Recubrimiento en polvo, con granulometría controlada fina y base de cemento portland formulado para recubrir tanto muros tradicionales como para resanar muros de concreto aparente otorgando un terminado fino, homogéneo y suave al tacto. Disponible en color blanco y gris, en presentación de 20 kg.

- O Recomendado para recubrir todo tipo de fachadas muros y techos.
- ° Fácil manejo para su correcta aplicación.
- ° Listo para usarse, no necesita la adición de ningún otro material a la mezcla.
- ° Su aplicación no requiere mano de obra especializada.
- ° Resistencia a la humedad una vez fraguado.
- ° Acabado fino.

DATOS TECNICOS:

DATOS TECHTOOS.	
RENDIMIENTO PROMEDIO:	4 m2 por saco
TIEMPO ABIERTO:	> 15 min
RESISTENCIA A LA COMPRESION:	> 80 kg/cm2
RESISTENCIA AL CORTANTE:	> 7 kg/cm2
TIEMPO DE ALMACENAJE:	6 meses

PREPARACION Y APLICACION:

La superficie deberá estar plana, limpia, libre de polvo, aceite, pintura, grasa o elementos que puedan afectar la adherencia del producto.

Se recomienda la aplicación de 1 mano de Celdacril diluido 1 a 4 en el substrato a colocar la pasta, para evitar alteraciones de pH, humedad y cambios de tono.

Agregue 5 litros de AGUA LIMPIA por saco y mezcle, deje reposar 5 minutos y

Aplique la mezcla con una llana lisa. Con un espesor no mayor a 1.5 mm.



El tiempo de fraguado será de 24 horas.











