



ESTUCRET

PASTA PARA ENJARRE

ESTUCO

DESCRIPCIÓN Y USOS:

Es un estuco en polvo y base de cemento portland de la más alta calidad, enriquecido con fibra de polipropileno de 6 mm para mejorar su resistencia a las adversas condiciones de obra. Está diseñado para aplanar muros, corregir desplomes o como enjarre final ya que gracias a su granulometría nos otorga terminados: Pulidos, semipulidos, o rústicos y apallillados. Disponible en color ultra blanco y en presentación de 20 kg.

- Recomendado para recubrir todo tipo de fachadas, muros y techos principalmente en interior; sin embargo, en exteriores se recomienda colocar pega y sella para proteger el terminado final.
- Se puede aplicar sobre: Block, concreto, ladrillo de barro, sillar, cantera o yeso.
- Fácil manejo para su correcta aplicación.
- Listo para usarse, sólo agregue agua.
- Su aplicación no requiere mano de obra especializada.
- Resistencia a la humedad una vez fraguado

DATOS TÉCNICOS:

| | |
|-----------------------|--|
| APARIENCIA: | Pastosa (humectado) y ultra blanca. |
| RENDIMIENTO PROMEDIO: | Sobre block o similares: 2.5 a 4 m2 por saco, dependiendo el espesor de la capa. Sobre superficies aplanadas: de 6 a 7 m2 por saco. |
| TIEMPO DE BATEA: | El tiempo de fraguado será de 24 horas. |
| TIEMPO DE ALMACENAJE: | 8 meses. |

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:

| | |
|--|--|
| La superficie deberá estar plana, limpia, libre de polvo, aceite, pintura, grasa o elementos que puedan afectar la adherencia del producto. | |
| Se recomienda la aplicación de 1 mano de Pega y Sella diluido 1 a 4 en el sustrato a colocar la pasta, para evitar alteraciones de PH, humedad y cambios de tono. | |
| Agregue 4 a 4.5 litros de AGUA LIMPIA por saco y mezcle, deje reposar 5 minutos y mezcle nuevamente. Para una mejor adherencia del estuco, se recomienda añadir 250ml de pega y sella al agua de la mezcla por saco. Esta mezcla de agua no debe exceder los 4.5 litros. | |
| Aplice la mezcla con una llana lisa. No aplicar en capas mayores a 1 cm. | |
| El tiempo de fraguado será de 24 horas. | |



ALTO DESEMPEÑO



CORRECCIÓN DE DESPLOMES



FIBRATADO



PROFESIONAL