

DESCRIPCION Y USOS:

Es un adhesivo en polvo, con granulometría controlada y base de cemento portland de la más alta calidad, complementado con aditivos y químicos que proporcionan una excelente adhesividad, resistencia y tiempo abierto. Este producto está diseñado para pegar losetas de media y alta absorción en formatos medianos tanto en interiores o exteriores.

EXCEDE: NMX-C-420-1-ONNCE-2017

- ° Recomendado para usos en tráfico residencial y comercial moderado.
- ° Consistencia cremosa para facilitar el tendido de cama del adhesivo.
- ° Resistencia moderada a la humedad una vez fraguado.
- ^o Amplio tiempo abierto para tendidos y ajustes.

DATOS TECNICOS:

RENDIMIENTO PROMEDIO:	4 m2 por saco, en espesores de 5mm
RESISTENCIA A LA COMPRESION:	>90 kg/cm2
RESISTENCIA AL CORTANTE:	> 5 kg/cm2
TIEMPO ABIERTO:	> 15 min
TIEMPO DE ALMACENAJE:	6 meses
DENSIDAD:	1783 kg/m3





PREPARACION Y APLICACION:

La superficie deberá estar nivelada, limpia, libre de polvo, aceite, pintura, grasa o

elementos que puedan afectar la adherencia del producto.

Agregue 4.9 litros de AGUA LIMPIA por saco y mezcle, deje reposar 5 minutos y mezcle nuevamente.

Aplique la mezcla con una llana dentada de acuerdo al tipo de recubrimiento. Con un espesor no mayor a 1.5 cm.

El tiempo máximo para ajustar la loseta será de 10 a 15 minutos.

Esperar 24 horas para proceder con el junteado. Se recomienda usar JUNTACRET PEGACRET con arena o sin arena dependiendo del tamaño de la junta a colocar.





