

## **DESCRIPCION Y USOS:**

Es un adhesivo en polvo, base cemento y con granulometría controlada que proporciona una gran adhesividad, tiempo abierto y resistencia, su diseño permite la correcta instalación tejas de barro y cemento-arena sobre superficies previamente niveladas.

- ° Recomendado para todo tipo de tejas de barro y así como de cemento-arena.
- ° No requiere mano de obra especializada.
- ° Consistencia cremosa para facilitar el tendido de cama de adhesivo.
- ° Amplia trabajabilidad y tiempo abierto optimizado.

## **DATOS TECNICOS:**

RENDIMIENTO PROMEDIO:	Variable (depende el tipo de teja y la cantidad de remates).
RESISTENCIA A LA COMPRESION:	> 70 kg/cm2
RESISTENCIA AL CORTANTE:	> 5 kg/cm2
TIEMPO ABIERTO:	> 15 min
TIEMPO DE ALMACENAJE:	6 meses
DENSIDAD:	1726 kg/m3





## PREPARACION Y APLICACION:

La superficie deberá estar nivelada, limpia, libre de polvo, aceite, pintura, grasa o

elementos que puedan afectar la adherencia del producto.

Agregue 4.8 litros de AGUA LIMPIA por saco y mezcle, deje reposar 5 minutos y mezcle nuevamente.

Aplique la mezcla con una llana dentada de acuerdo al tipo de recubrimiento. Con un espesor no mayor a 1.5 cm.

El tiempo máximo para ajustar la loseta será de 10 a 15 minutos.

Esperar 24 horas para proceder con el junteado. Se recomienda usar JUNTACRET PEGACRET con arena o sin arena dependiendo del tamaño de la junta a colocar.





